

## BRUUT

### BESCHRIJVING

**BRUUT** is een lokaal geproduceerde minerale textuurverf met de look van tadelakt of microcement, maar het gemak van een watergedragen afwerkingsverf. De innoverende technologie heeft alle eigenschappen van een meercomponentensysteem. Niet alleen een betonlook, maar ook nog eens superhard.

**BRUUT is kant en klaar en door iedereen heel eenvoudig zelf aan te brengen.**

Br uut nodigt uit tot creativiteit en is perfect geschikt om muren, plafonds en schrijnwerk op een eenvoudige manier een stijlvolle, natuurlijke look te geven. Je kan er zo subtiel of wild mee omgaan als je zelf wil, en zo een persoonlijke twist geven aan je interieur. Een zachte, organische salontafel in Risottowit die een cosy sfeer geeft aan je zithoek, of net een opvallend donkere wand in tadelakt- of betonlook? Alles kan, zelfs de look van microcement.

Bekijk hoe je BRUUT  
aanbrengt

### EIGENSCHAPPEN

- Kant en klaar: niets afwegen of doseren
- Aankleurbaar in een selectie van FAVO kleurenwaaier
- Watervast, ook in vochtige ruimtes
- Brengt de natuur in huis
- Heel gemakkelijk verwerkbaar
- Aanbrengen met spatel, borstel of rol
- Krasvast
- Slijtvast
- Glanst niet op
- Cementvrij
- Zeer rijk aan natuurlijke, minerale grondstoffen
- Nauwelijks geur
- Emissievrij, geen VOS
- Kan oneffenheden in de ondergrond verstoppen

### TOEPASSING

**BRUUT** is geschikt voor binnen- en buitenmuren, schrijnwerk en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, behang en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

### BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad
- Maximum laagdikte 1.5 mm
- Niet aanbevolen bij puntbelasting

### VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie het veiligheidsinformatieblad.  
Buiten bereik van kinderen houden.

## BRUUT

- Zeer ruim inzetbaar
- Dampopen

### REINIGING

Onderhouden die je met **BRUUT Protect**: een doeltreffend onderhoudsproduct met een frisse citrusgeur, speciaal ontworpen om jouw BRUUT oppervlakken in topconditie te houden. Deze zeep, op basis van natuurlijke oliën, reinigt grondig en biedt tegelijkertijd een ondoordringbare bescherming die vuil afstoot, waardoor je oppervlakken langer schoon blijven. BRUUT Protect is sterk geconcentreerd en uiterst economisch in gebruik. Bovendien is BRUUT Protect pH-neutraal, wat betekent dat het zacht is voor je oppervlakken maar hard tegen vuil.

#### Reinigen van materiaal

Reinigen van materiaal kan met water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming te voorkomen en de conditie van de haren hoog te houden.

#### Reinigen van het oppervlak

Hou rekening met het ruwe oppervlak van Bruut. Dit kan moeilijker reinigbaar zijn. Onderstaande tips helpen je zeker om je BRUUT oppervlak vlot te onderhouden.

##### **Wanden**

Kunnen gemakkelijk gereinigd worden met een spons, je zal geen krassen maken. BRUUT glanst ook niet op.

##### **Spatwanden en meubeltjes**

Tussenschuren: Door tussen de lagen door te schuren met een korrel 150 krijg je een gladder oppervlak dat ook makkelijker te onderhouden valt. Bescherm je oppervlak na het schuren met Vernis Hydro Mat/Satin/Glans met een 2de component bij of Bruut Sealer Satin. Dit zorgt er voor dat het vuil minder snel in de poriën dringt.



BRUUT

**HOUDBAARHEID**

Vorstvrij en droog bewaard in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5°C en max 35°C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.





## BRUUT

### PRODUCT INFORMATIE

#### Kleuren

##### Basissen voor kleurenmengsysteem

Transparant (TR)

Aankleuring volgens de Paintfactory BRUUT collectie.

##### Speciale kleuren:

Contacteer Paintfactory voor verdere inlichtingen.

##### Certificatie

Bevat geen VOS.

##### Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend Paintfactory verdeler.

U vindt deze terug op [paintfactory.be](http://paintfactory.be)

##### Volatiele organische stoffen

Klasse A/l. verf met maximum 200gr/L VOS. Limiet 2010 : 200gr/L. Dit product bevat <1gr/L VOC.

#### Technische Data

Vaste stoffen in volume%	52,7	%
Vaste stof in gewicht %	72,57	%
Verbruik in Kg	0.9-1.1	m <sup>2</sup> /Kg
Natte laagdikte	666	µm
Droge laagdikte	350	µm
Droogtijd : stofdroog	20°C 60	min.
Overschilderbaar na	20°C 48	u
Volledig uitgehard	20°C 7	dagen
Glans	mat	
Densiteit	20°C 1.57	Kg/L

# BRUUT

## ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

### Ondergrondvoorbereiding en afwerking met Bruut

De meeste coatingproblemen ontstaan door gebrekkige voorbereiding. Een correcte ondergrondvoorbereiding is essentieel voor een duurzaam resultaat.

ondergrond	voorbereiding	grondlaag	afwerking
minerale ondergronden (pleister, cement, gips...)	droog, proper, stabiel; herstel met gelijk materiaal	1x primer fixatie + 1x primer muur in kleur	2 lagen bruut
gipskarton	proper, stabiel; gewapende voegen	primer fixatie indien poederend + 1x primer muur in kleur	2 lagen bruut
behang	reinigen met bonotools cleaner; bij blazen verwijderen	1x primer muur in kleur	2 lagen bruut
oude verflaag (waterbasis)	glans breken, goed hechtend en droog	1x primer muur in kleur	2 lagen bruut
oude verflaag (solventbasis)	volledig mat schuren, goed hechtend	1x omni hydro in kleur	2 lagen bruut
baksteen	reinigen, stabiele voegen, slechte voegen hervoegen	1x primer muur buiten in kleur (of primer muur indien dampopen vereist)	2 lagen bruut
gevels	zie baksteen	1x primer muur buiten in kleur	2 lagen bruut + bescherming met vocht silicone hydro of crème
verflagen in slechte staat	volledig verwijderen, oppervlak herstellen	1x primer fixatie indien poederend + 1x primer muur in kleur	2 lagen bruut
zandcement	min. 30 dagen oud, max. 2.5% restvocht	1x primer fixatie tot absorptie neutraal + 1x primer muur in	2 lagen bruut

## BRUUT

ondergrond	voorbereiding	kleur grondlaag	afwerking
wandtegels	proper en stabiel; voeg >1 mm opvullen	uitvlakken met breplasta + 1x omni hydro in kleur	2 lagen bruut
nieuw hout (binnen/buiten)	proper, droog, stabiel	1x omni hydro in kleur	2 lagen bruut
buitentoepassing op meubels	zoals bij hout	1x omni hydro in kleur	2 lagen bruut + bescherming met vernis hydro mat, satin of glans (2-3 lagen), of 1 laag bruut sealer <i>tip: gebruik sealer voor minder vergroening; dek af in de winter of plaats tafel schuin</i>
bitumen, rubber, siliconen	niet toepasbaar	–	–

- **bruut sealer:** 1 laag – zelfuithardend, waterdicht, kras- en vlekbestendig
- **vernis hydro:** mat, satin, glans; 2 lagen (satin/glans), 3 lagen (mat). Bij hogere chemische belasting: 2de component toevoegen aan alle lagen.
- **bruut protect:** onderhoudszeep op basis van natuurlijke oliën, reinigt en beschermt

## VERWERKING EN VERDUNNING

**Bruut** wordt aangebracht met een kaleikwast, [BRUUT Rol](#), [BRUUT spatel](#) of [Anza Spreader voor BRUUT, TEXTUUR en decoratieve technieken](#). Het product is gebruiksklaar.

Of

Airless type: Titan: Powrbeast 7700 electric

Druk: 200 bar

Hoek: 60° of volgens het te spuiten oppervlak.

Spuitkop: 0.035"

Temperatuur: 20°C

of wormpomp met dezelfde instellingen.

Bekijk de applicatievideo's voor de gewenste uitstraling.



BRUUT

## Droogtijden

	laag 1	schraaplaag
dry to touch	1u	30 min
overschilderbaar	48u	7 dagen tot sealen





BRUUT

## TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

