

BRUUT SEALER

BESCHRIJVING

Bruut Sealer Satin is de ideale manier om je Bruut oppervlak extra te beschermen. Het is een 100% solide en zelfuithardend 1-componentensysteem om oppervlaktes waterdicht en bestand tegen hardnekkige vlekkenmakers te maken. Hij is geschikt voor binnen- en buitengebruik, is extreem kras- en slijtvast en bevat geen VOS.

EIGENSCHAPPEN

- Kant en klaar. Niets afwegen, niets doseren.
- 1-componentensysteem met de eigenschappen van 2-componentensystemen
- Snelle droging
- Waterdampdoorlaatbaar
- Uitstekende vlekresistentie
- Waterdicht, ook in vochtige ruimtes
- Natuurlijke zijdematte uitstraling
- Heel gemakkelijk verwerkbaar. Geen opleiding vereist.
- Krasvast
- Slijtvast
- Nauwelijks geur
- Geen VOS
- Zeer ruim inzetbaar
- Zeer gemakkelijk herstelbaar

HOUDBAARHEID

Droog bewaard in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5°C en max 35°C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar. Contact met vocht en/of water maakt het product onbruikbaar.

TOEPASSING

Bruut Sealer is geschikt voor binnen- en buitengebruik. Hij hecht op alle minerale ondergronden (behalve gebluste kalkhoudende ondergronden), alsook alle soorten hout.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 15°C is en niet boven de 30°C.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad
- Maximum laagdikte 100 µm
- Watercontact tijdens drogen zal de film schaden.
- Bij lichte kleuren zal de sealer een lichte vergeling tonen

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie het veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

We raden aan gebruikte rollen en borstels als afval te zien. Reinigen van verbruiksmaterialen zal nooit perfect zijn en kan zorgen voor ongewenste structuren bij opdrogen. Indien men apparatuur wenst te reinigen kan men aceton gebruiken.

BRUUT SEALER

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

Standaard (Ready Mix)

kleurloos

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend Paintfactory verdeler.

Volatiele organische stoffen

Klasse A/i. verf met maximum 500gr/L VOS. Limiet 2010 :
500gr/L Dit product bevat <1gr/L VOC

Technische Data

Vaste stoffen in volume%	100	%
Vaste stof in gewicht %	100	%
Verbruik	15-25	m ² /L
Natte laagdikte	50	µm
Droge laagdikte	50	µm
Droogtijd : stofdroog	20°C	20 min.
Overschilderbaar na	20°C	24 u
Volledig uitgehard	20°C	7 dagen
Glans		mat
Densiteit	20°C	1.52 Kg/L

BRUUT SEALER

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste coatingproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het coatingsysteem in langdurige bescherming.

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel zoals Bonotools Cleaner. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte materie dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn. Bij onbehandeld staal een primer voorzien.

Verwijder mos en algengroei door ondergrond te behandelen met Bonotools Groen Weg.

Bruut hecht op nagenoeg alle ondergronden mits de juiste voorbereiding.

Ondergrond	Vorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking	Optionele bescherming
Minerale ondergronden zoals gips, pleister, cement, ...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister.	1 laag Primer Fixatie , herhaal indien zuiging nog te hoog is. 1 laag Primer Muur in zelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking en verdunning'
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Zorg voor gewapende gespaltelde voegen.	Primer Fixatie bij poederende ondergronden, 1 laag Primer Muur in zelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking en verdunning'
Behang	Eerst reinigen met BonoTools Cleaner 1/20 verdunnen in water of Bonotools Cleaner Spray. Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag Primer Muur in zelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking en verdunning'
Oude verflagen op waterbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Glans moet verbroken zijn.	1 laag Primer Muur in zelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking en verdunning'
Oude verflagen op solventbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Glanzende oude verf volledig	1 laag Omni Hydro in zelfde kleur als	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking

BRUUT SEALER

	mat schuren.	afwerking.	voor gewenste uitstraling.	en verdunning'
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Laat voldoende uitharden.	1 laag Primer Muur in zelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking en verdunning'
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	Primer Fixatie bij poederende ondergronden, 1 laag Primer Muur in zelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking en verdunning'
Zandcement	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. ca. 30 dagen oud / restvochtigheid van 2.5 % (CM) niet overschrijden	1 laag Primer Fixatie of tot oppervlak absorptieneutraal is. 1 laag Primer Muur in zelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking en verdunning'
Wandtegels	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Indien voegen > 1mm, opvullen met een gepaste voegvuller en laten uitharden.	Uitvlakken van wandtegels met Breplasta Fasaden Spachtel.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking en verdunning'
Bitumen, rubber & siliconen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar
Nieuw houtwerk binnen & buiten	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	1 laag Omni Hydro in zelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	1 laag Bruut Sealer - zie 'Verwerking en verdunning'

VERWERKING EN VERDUNNING

Meng het product langzaam op tot een homogene massa en vermijd inslag van lucht. Breng Bruut Sealer aan met de [oranje Friess Magiccrater lakrol](#). Het is belangrijk om bij applicatie van de sealer in verschillende richtingen te rollen, niet mooi op en neer in een rechte lijn. Druk mag op de rol uitgeoefend worden om de poriën te vullen. Je laag wordt flinterdun, maar ijzersterk. Niet zeker van een volledige dekking? Dan kan je een tweede laag zetten. Zorg er voor dat je je

BRUUT SEALER

rol volledig uitrolt, zo krijg je het beste resultaat. Laat Bruut Sealer Satin minstens 24u drogen vooraleer een volgende laag te plaatsen. Na 7 dagen is het product volledig uitgehard. Contact met water tijdens het drogen zal de film schaden. De temperatuur van lucht en oppervlak moet tussen 15 en 30°C zijn tijdens applicatie.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Het oppervlak is belastbaar na 24 uur bij 20°C. Het oppervlak kan indien gewenst na 24uur worden gepolijst. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.