

MUUR BADKAMER & KEUKEN

BESCHRIJVING

MUUR BADKAMER is een watergedragen éénpotsysteem specifiek geschikt voor het schilderen van badkamers. Ook geschikt voor andere vochtige ruimtes, zoals keukens. Toepassingen: Geschikt voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken. Houdbaarheid: Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats, min 12 maanden. Reiniging: Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.

EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen
- Éénpotsysteem: primer en afwerking in 1
- Vroege waterresistentie
- Perfect afwasbaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Zeer strakke vloei
- Waterdampdoorlatend
- Zeer goede hechting
- Reukarm
- Schrobvast conform norm DIN53778

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

MUUR BADKAMER & KEUKEN is geschikt voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!

MUUR BADKAMER & KEUKEN

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

Kleuren: Standaard (Ready Mix) Wit

**Basissen voor PAINTFACTORY
kleurenmengsysteem Pastel (P) •**

Deep (D) • Transparant (TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

Speciale kleuren Contacteer
PAINTFACTORY voor verdere
inlichtingen.

Certificatie

Bevat weinig VOS.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend
PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op
www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Deze verf bevat weinig VOS. Klasse
A/g. verf met maximum 30gr/L VOS.
Limiet 2010 : 30gr/L

Technische Data

Bindmiddel technologie	Acrylaat copolymeren		
Vaste stoffen in volume%	38.46		%
Vaste stof in gewicht %	54.26		%
Verbruik	9-11		m ² /L
Natte laagdikte	99		µm
Droge laagdikte	38		µm
Droogtijd : stofdroog	20°C	30	min.
Overschilderbaar na	20°C	4 - 48u bij gladde oppervlakken	u
Volledig uitgehard	20°C	7	dagen
Glans		zijdemat	
Densiteit	20°C	1.31	Kg/L
Natte Schrovvastheidsklasse		1	

MUUR BADKAMER & KEUKEN

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Ondergrond	Voorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister.	PRIMER FIXATIE bij extreem poederende ondergronden, anders 1 laag MUUR BADKAMER .	MUUR BADKAMER
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	PRIMER FIXATIE bij extreem poederende ondergronden, anders 1 laag MUUR BADKAMER .	MUUR BADKAMER
Oude verflagen op basis van kunstharsdispersie	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.	1 laag MUUR BADKAMER	MUUR BADKAMER
Oude verflagen	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.	1 laag MUUR BADKAMER	MUUR BADKAMER
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	1 laag MUUR BADKAMER	MUUR BADKAMER
Tegels	Goed schuren en ontvetten	1 laag MUUR BADKAMER (48 uur laten drogen)	MUUR BADKAMER
Behang	Eerst reinigen met Bonotools Cleaner 1/20 verdunnen in water of Bonotools cleaner Spray . Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag MUUR BADKAMER	MUUR BADKAMER

MUUR BADKAMER & KEUKEN

VERWERKING EN VERDUNNING

- Met [kwast \(langharige kwast\)](#) of met [viltrol](#). Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.
- Conventionele spuit

Nozzle 2,0 – 2,5 mm

Druk: 5 bar

Verdunnen tot max 10%

- Met [Airless](#): verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen indien gewenst.

Nozzle 0,28 – 0,38 mm

Druk : 100-130 bar

Spuithoek: 25°-40°

Temperatuur voor verwerking dient tussen 8°C en 40°C te liggen (lucht, oppervlak en materiaal). Lage temperaturen en hoge vochtigheid verlengen de droogtijd. Relatieve vochtigheid max 85%.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Het is aan te raden bij moeilijke ondergronden contact op te nemen met de fabrikant omdat niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen opgenomen worden in deze technische fiche. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.