

MUUR SATIN

BESCHRIJVING

MUUR SATIN is een zijdeglanzende extreem dekkende, watergedragen muurverf voor binnen en buiten op basis van en acrylaatdispersie. Toepassingen: Geschikt voor binnen- en buitenmuren in pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, behang en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken. Houdbaarheid: Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge vorstvrije plaats, min 12 maanden. Reiniging: Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.

EIGENSCHAPPEN

- Heel mooie, strakke vloei
- Goede dekkraft
- Makkelijk verwerkbaar, aanzetvrij
- Zeer goed afwasbaar
- Hoge flexibiliteit
- Geen vergeling
- Reukarm, oplosmiddelvrij en weekmakervrij
- Waterbestendig

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

MUUR SATIN is geschikt voor binnen –en buitenmuren in pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, behang en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!

MUUR SATIN

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

? **Standaard (Ready Mix)**

Wit

? **Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem**

Pastel (P) Deep (D) Transparant (TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

? **Speciale kleuren :**

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

Certificatie

Bevat weinig VOS.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet 2010 :
30gr/L

Technische Data

Bindmiddel technologie	Acrylaatcopolymeren		
Vaste stoffen in volume%	43.29	%	
Vaste stof in gewicht %	58.17	%	
Verbruik	8-10	m²/L	
Natte laagdikte	115	µm	
Droge laagdikte	50	µm	
Droogtijd : stofdroog	20°C	30	min.
Overschilderbaar na	20°C	4	u
Volledig uitgehard	20°C	7	dagen
Glans	satin		
Densiteit	20°C	1.34	Kg/L
Natte Schrobvastheidsklasse	1		

MUUR SATIN

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder alle oppervlakbevuilding, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt [reinigingsmiddel](#). Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Ondergrond	Voorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister.	PRIMER FIXATIE bij poederende ondergronden, anders 1 laag PRIMER MUUR..	MUUR MAT , MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	PRIMER FIXATIE bij poederende ondergronden, anders 1 laag PRIMER MUUR.	MUUR MAT , MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Oude verflagen op basis van kunstharsdispersie	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.	1 laag PRIMER MUUR	MUUR MAT , MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Oude verflagen op basis van alkydharsen	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag PRIMER MUUR	MUUR MAT , MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat de stenen vrij zijn van bloei. Gebruik hiervoor Bonotools GROEN WEG .	1 laag PRIMER FIXATIE	MUUR MAT , MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen	1 laag PRIMER MUUR	MUUR MAT , MUUR SATIN of andere Paintfactory

MUUR SATIN

	structurele problemen zijn.		afwerkingsproducten.
Behang	Eerst reinigen met Bonotools Cleaner 1/20 verdunnen in water of Bonotools Cleaner Spray . Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag PRIMER MUUR	MUUR MAT , MUUR SATIN of andere Paintfactory afwerkingsproducten.

VERWERKING EN VERDUNNING

Verwerking en verdunning :

- Met [kwast \(Bonotools ronde of platte kwasten met varkenshaar of Anza Platinum\)](#) of met rol ([BONOTOOLS verfrol Girpaint, wit/geel polyamide](#)). Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.
- Met [Airless](#): Gebruiksklaar, max 5 à 10% verdunnen indien gewenst.

Spuitkop 0.021"-0.027"

Druk : 150 – 180 bar

Hoek: 50°

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.