

SPECIAL MAGNET

BESCHRIJVING

SPECIAL MAGNET is een donkergrijze muurverf op waterbasis voor gebruik binnenshuis. Doordat **SPECIAL MAGNET** ijzerstof bevat, trekt het vlak magneten aan. Een wand, die geschilder is met **SPECIAL MAGNET**, kan worden overschilderd met elk type verf. Het gebruik van betere magneten wordt wel aanbevolen.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te verwerken
- Met elk type verf overschilderbaar
- Toepasbaar op verschillende ondergronden

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

- Pleisterwerk
- Beton
- Houtwerk
- Baksteen

Zorg voor een gladde ondergrond alvorens **SPECIAL MAGNET** te gebruiken.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met **YOB Brushcon** om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

SPECIAL MAGNET

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

? **Standaard (Ready Mix)**

grijs

? **Basissen voor kleurenmengsysteem**

Niet van toepassing

? **Speciale kleuren :**

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

Certificatie

Bevat geen VOS

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet 2010 :
30gr/L. Dit product bevat 0gr/L VOS.

Technische Data

Bindmiddel	acrylaat
Vaste stof in volume	+/-36%
Theoretisch rendement	+/-6m²/L Bij aanbevolen laagdikte 2 m²/L voor drie lagen, afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode.
Aanbevolen laagdikte	droog 650µm
Droogtijd bij 20°C	stofdroog 10 min Overschilderbaar 4 uur Afwerking na 24 uur
glansgraad	mat
Soortelijk gewicht	2,62 g/L

SPECIAL MAGNET

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt [reinigingsmiddel](#). Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Houten, zuigende, gladde of MDF ondergrond eerst behandelen met [PRIMER OMNI](#). Onmiddellijk toepasbaar op niet-zuigende ondergronden als steen, pleisterwerk, hout, papier en karton. **SPECIAL MAGNET** is ook prima toepasbaar op gebogen ondergronden als pilaren, mits de magneet voldoende contact met de ondergrond maakt.

VERWERKING EN VERDUNNING

Werkwijze: Goed roeren tot er een homogene massa ontstaan is. Je mag **SPECIAL MAGNET** met max 5% water verdunnen. Gebruik **SPECIAL MAGNET** bij kamertemperatuur. Voor een goede hechting van de magneten zijn vier lagen van **SPECIAL MAGNET** aangeraden. Meerdere/dikkere lagen versterken de magnetische werking (magnetische sterkte is afhankelijk van de uiteindelijke dikte van de verflaag in combinatie met de sterkte van de gebruikte [magneten](#)).

24 uur laten drogen voor het aanbrengen van een afwerklaag. Bij twijfel eerst een testvlakje maken en testen met magneten. LET OP: zwakke magneten werken niet goed! Voor glad resultaat: strijk met een spaan of wisser bij het aanbrengen elke laag glad tijdens het aandrogen. Kan ook geschuurd worden na droging (stofmasker dragen). Let op: hierbij eerst extra laag opzetten. Hele gladde ondergronden zorgen voor minder grip op de magneten.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.